

Produktinformation

HASULITH® Dispersionskleber P-thix

gültig für Artikelnummer: 1PMKTH (frühere Bezeichnung: „Perlmutterkitte thix“)

BESCHREIBUNG

HASULITH® Dispersionskleber P thix ist ein hochelastischer und extrem fester Dispersionsklebstoff, frei von Lösungsmitteln. In flüssiger Form ist der Klebstoff milchig weiss, nach Durchtrocknung jedoch fast glasklar. **Dispersionskleber P thix** ist die thixotrope Variante von **Dispersionskleber P**. Im Gegensatz zu diesem fliesst der Klebstoff beim Klebstoffauftrag kaum, so dass auch an stark geneigten Flächen gearbeitet werden kann. **Dispersionskleber P** eignet sich besser wenn der Klebstoff gut verlaufen soll.

GEEIGNET FÜR DIE VERKLEBUNG VON

Papier, Pappe, Karton, Textilien, Filz, Kork, Leder, Holz mit sich selbst sowie auf Stein, Glas, Keramik, Metall, Styropor® und vielen Kunststoffen. Nicht geeignet für PE, PP, Gummi und Nylon.

ANWENDUNG

Die Klebeflächen müssen sauber und frei von Staub, Fett, Öl oder Trennmitteln sein. Den Klebstoff einseitig dünn auftragen und die zu verklebenden Teile sofort zusammendrücken. Für das Auftragen mit einem Pinsel kann der Klebstoff mit max. 10% Wasser verdünnt werden.

Bei grossflächigen Verklebungen sollte eine Seite aus einem saugfähigen Material (z.B. Pappe, Holz etc.) bestehen, da andernfalls mit sehr langen Trocknungszeiten zu rechnen ist. Bei sehr saugfähigen Materialien sollte der Klebstoff etwas dicker oder beidseitig aufgetragen werden.

Verwendung findet **HASULITH® Dispersionskleber P thix** u.a.

- bei der Spielzeug- und Puppenherstellung
- in der Modeschmuckindustrie für die Verklebung von Strass- Glas- und Kunststoffsteinen auf verschiedenste Materialien
- bei der Herstellung von Souvenir- und Werbeartikeln, Oster- und Weihnachtsdekorationen, Kunstblumen usw.
- zum Aufkleben von Teilen, Steinen oder Ornamenten auf Tanz- oder Faschingskleidung. Die Verklebungen sind in den meisten Fällen reinigungsbeständig - nicht jedoch waschbeständig. Daher ist **HASULITH® Dispersionskleber P thix** auch nicht geeignet für Verklebungen auf Textilien, die permanenter Nässe/Feuchtigkeit (z.B. Badekleidung, stark verschwitzte Sportkleidung) ausgesetzt sind. Einschränkungen sind auch bei der Anwendung auf sehr elastischen Materialien wie z.B. Stretchgewebe, Nylonstrümpfen o.ä. zu berücksichtigen.

AUSHÄRTUNG

Eine gute Anfangsfestigkeit wird je nach Material bereits nach wenigen Minuten erreicht so dass rasch weitergearbeitet werden kann. Die vollständige Aushärtung hängt sehr stark von der Grösse der Klebefläche und den verwendeten Materialien ab. Bei der Verklebung von saugfähigen Materialien erfolgt eine schnellere Aushärtung als bei der Verklebung von undurchlässigen Materialien (wie. z.B. Glas, Metall, Kunststoff, insbesondere miteinander). Verklebungen sollten über Nacht aushärten bevor eine mechanische Beanspruchung erfolgt. Klebestellen die zu früh belastet werden, erreichen nicht die optimale Festigkeit.

TRENNUNG VON VERKLEBUNGEN

Verklebungen mit Dispersionsklebstoffen können in der Regel mit warmem Wasser nach längerer Einwirkzeit getrennt werden.

Da sich **Dispersionskleber P thix** auch für die dauerhafte Verklebung von Textilien eignet, sollte benetzte Kleidung sofort mit heissem Seifenwasser ausgewaschen werden. Der Klebstoff ist nach der Durchtrocknung nicht mehr auswaschbar, eine Waschbeständigkeit der Verklebungen besteht jedoch nicht.

SICHERHEITSHINWEISE

Kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrstoff Verordnung (GefStoffV).

Nach Hautkontakt betroffene Stellen gründlich abwaschen. Nach Augenkontakt gut ausspülen. Bei Verschlucken immer Arzt aufsuchen. Keine Reizwirkung oder allergische Reaktionen auf der Haut bekannt.

HASULITH® Dispersionskleber P thix ist ungiftig und entspricht in seiner Zusammensetzung der Empfehlung XIV, Kunststoffdispersionen des Bundesgesundheitsministeriums vom 01.05.1985. Die Spielwarennorm DIN EN 71 wird ebenfalls erfüllt.

LAGERUNG / HANDHABUNG / ENTSORGUNG

HASULITH® Dispersionskleber P thix sollte kühl (zwischen +5°C und +15°C) und trocken gelagert werden. Durch Frosteinwirkung wird der Klebstoff unbrauchbar. **HASULITH® Dispersionskleber P thix** ist gut verschlossen mind. 12 Monate haltbar.

Vollständig ausgehärtete Klebstoffreste sowie leere oder eingetrocknete Gebinde können in kleinen Mengen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Grössere Mengen oder nicht ausgehärtete Klebstoffreste sind über Sammelstellen für Sondermüll zu entsorgen.

LIEFERMÖGLICHKEITEN

1PMKTH-010 W	Weithals-PVC-Flasche	100 ml
-030 W	Weithals-PVC-Flasche	300 ml
-050 W	Weithals-PVC-Flasche	500 ml
- 1W	Weithals-PVC-Flasche	1000 ml
-10W	PP-Eimer	10 lt.

Für Wiederverkäufer liefern wir **HASULITH® Dispersionskleber P thix** auch ohne Etikett oder etikettieren nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Andere Liefergebinde (z.B. 80 ml Klebeflaschen) oder grössere Mengen auf Anfrage.

Unsere Anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Produkte begrenzt.